

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Der Lustfeuerwerker

Loden, A.

Quedlinburg, 1862

§. 19. Kleister

[urn:nbn:de:bsz:31-103386](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-103386)

§. 18.

Spiegelglaskönig

wird als sehr feines Pulver angewendet und giebt ein sehr schönes Weiß mit geringem Rauche. — Die Zusammensetzungen damit sind dem Verderben nicht leicht ausgesetzt, da er nicht oxydirt.

Die übrigen Materialien: Metallsalze, Harze, Fette u. s. w., so wie Papier, Bindsfaden u. s. w. sind bekannte Dinge. Da aber auf Kleister, guten Papps und Kitt viel ankommt, so wird die Fertigung dieser Dinge hier noch gelehrt.

§. 19.

Kleister.

Man läßt 1 Loth Tischlerleim in $\frac{1}{4}$ Quart Wasser über einem gelinden Feuer zergehen, weicht während des Kochens $\frac{1}{4}$ Pfund Stärke in $\frac{3}{4}$ Quart kalten Wassers auf, gießt diese Auflösung unter beständigem Umrühren in das Leimwasser und läßt diesen Brei nochmals aufkochen. Dieser Kleister verdickt nicht so leicht, wenn man dem Leimwasser etwa $\frac{1}{2}$ Quentchen gebrannten Alaun beimischt.

§. 20.

Papps

gebraucht man zur Fertigung feiner Pappe. Man weicht 2 Loth Tischlerleim in $\frac{1}{2}$ Quart Wasser einige Stunden ein, gießt dann noch 2 Quart Wasser hinzu,