

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Die bau- und feuerpolizeilichen Vorschriften im Grossh. Baden

Schlusser, Gustav

Karlsruhe, 1904

3. Bestimmung der Großh. Baudirektion über die Eigengewichte der
Baumaterialien

[urn:nbn:de:bsz:31-140400](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-140400)

sowie mit Wahrnehmung der Befugnisse der unteren Verwaltungsbehörde nach § 9 Absatz 3 obiger Bekanntmachung werden die Bezirksämter betraut.

Karlsruhe, den 7. August 1902.

Großherzogliches Ministerium des Innern.

J. A.

Heil.

Vdt. Umbauer.

3. Bestimmungen der Großh. Baudirektion über die Eigengewichte der Baumaterialien.

A. Holz.

1) Eichenholz pro cbm	800 kg	6) Sandsteinquader, hart, pro cbm	. . 2500 "
2) Kiefernholz " "	700 "	7) Kalksteinquader, weich und mittelhart pro cbm	. . 2600 "
3) Tannenholz " "	700 "	8) Kalksteinquader, hart, pro cbm	. . 2700 "
4) Fichtenholz " "	650 "	9) Granit pro cbm	. . 2800 "
5) Lärchenholz " "	700 "		

B. Metalle.

1) Schweizeisen pro cbm	7800 kg
2) Fluzeisen " "	7850 "
3) Gußeisen " "	7500 "
4) Blei " "	11400 "
5) Kupfer " "	8900 "
6) Zink " "	7200 "

C. Mauerwerk.

1) Aus Hohlziegeln pro cbm	. . . 1200 kg
und feucht	1400 "
2) Aus gewöhnlichen Ziegeln pro cbm	. . . 1500 "
und feucht	1700 "
3) Klinkern pro cbm	. . . 1900 "
und feucht	2000 "
4) Bruchsteinmauerwerk	2400 "
5) Sandsteinquader, weich und mittelhart pro cbm 2400 "

D. Verschiedene Baustoffe.

1) Mauerschutt pro cbm	1400 kg
2) Trockener, weicher Sand pro cbm	. . 1240 "
3) Trockener, röcher Sand pro cbm	. . 1350 "
4) Trockener Lehm pro cbm 1500 "
5) Feuchter Lehm pro cbm 1900 "
6) Kalk- oder Zementmörtel pro cbm	. 1700 "
7) Reiner Asphalt pro cbm 1100 "
8) Gußasphalt mit Risselklotter pro cbm	1600 "
9) Stampfasphalt pro cbm 1800 "
10) Terrazzo pro cbm	. 2000 "
11) Gyps pro cbm	. . 1150 "
12) Fensterglas pro cbm	2640 "